

## FICHE DE PRESCRIPTION N°6

### REDACTION TYPE POUR LA PRECONISATION D'UN THERMOLAQUAGE POLYESTER sur INOX

#### **A - La finition par thermolaquage comprendra :**

- 1- Dégraissage + dérochage chimique
- 2- Séchage
- 3- 2 rinçages à l'eau de ville
- 4- 2 rinçages à l'eau déminéralisée
- 5- Conversion filmogène
- 6- Application électrostatique d'une poudre de qualité architecturale
- 7- Polymérisation 180/200°C
- 8- Contrôles
- 9- Emballage

#### **B - Une prestation de traçabilité**

La prestation de thermolaquage devra être contrôlable a posteriori.  
La traçabilité comprendra au moins une plaque témoin et un relevé des principaux paramètres de production.

#### **C - La délivrance d'une garantie**

La prestation de thermolaquage doit être garantie en Bonne Tenue par une assurance. (Certificat d'assurance à fournir)

**- Garantie Bonne Tenue exigée :**

10 ans (forme 7 + 3 ans) avec un seuil d'intervention de 5%

#### **D - Une conformité à des règles**

La prestation devra être :  
conforme à la norme NFP 24-351,  
exécutée par une entreprise certifiée "Thermolacrier"  
conforme aux recommandations des fournisseurs des produits utilisés.

28/05/2012